

PIELIETOJUMS

Pipelife drenāžas PVC caurules un veidgabalus var izmantot:

- lietusūdeņu novadīšanai,
- drenāžas ūdeņu novadīšanai,
- kombinētu meliorācijas sistēmu izbūvei.



ĪPAŠĪBAS

Īpašība	Mērv.	Vērtība	Standarts
Krāsa		zila/balta	
Materiāls		polivinilhlorīds	EN 13476/ EN 1401
Blīvums	kg/m ³	1400	ISO 1183
Junga elastības modulis E _{1min}	MPa	>3200	EN ISO 6259
Pagarināšanās līdz plastiskuma robežai	%	>80	EN ISO 6259
Izturība uz plastiskuma robežas	MPa	42	EN ISO 6259
Spriedze saplīstot	MPa	50	EN ISO 6259
Lineārais termiskās izplešanās koeficients	mm/m°C	0.08	ASTM 696
Siltumvadītspēja	W/Km	0.16	DIN 52612
Īpatnējā siltumietilpība	J/kgK	850-2000	
Virsmas pretestība	Ω	>10 ¹²	
Vikata mīkstināšanas temperatūra	°C	>79	EN 727
Perforācijas laukums	cm ² /m	>50	DIN 4262
Īslaicīga (līdz 1 min) temperatūras noturība	°C	91 - 95	EN 1055
Ilglaicīga temperatūras noturība	°C	45	EN 1055

Ķīmiskā noturība atbilstoši ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620. Ar noturību pret konkrētu vielu var iepazīties [šeit](#).

Cauruļvadu ieguldīšana jāveic saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām.